

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-017001

(43)Date of publication of application : 22.01.1999

(51)Int.Cl.

H01L 21/762

H01L 21/20

H01L 27/12

(21)Application number : 10-160221

(71)Applicant : INTERNATL BUSINESS MACH
CORP <IBM>

(22)Date of filing : 09.06.1998

(72)Inventor : MARK A JEISO
MANDELMAN JACK A
TONTI WILLIAM R
WORDEMAN MATTHEW R

(30)Priority


Priority number : 97 878225 Priority date : 18.06.1997 Priority country : US

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an SOI(silicon on Insulator)/bulk hybrid semiconductor substrate.

SOLUTION: A semiconductor device has SOI regions 120 and bulk regions 122. In single crystal semiconductor regions, conductive spacers 124 are provided to electrically connect the SOI regions to the ground, thereby overcoming the floating body effect. Insulative spacers 126 are formed on the conductive spacers 124 to electrically separate the SOI regions 120 from the bulk regions 122. In manufacturing process of these regions, a sacrificial polishing layer is deposited to the epitaxially grown single crystal bulk regions, and there is no need to selectively grow.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 06.11.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 2980586

[Date of registration] 17.09.1999

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-17001

(43) 公開日 平成11年(1999) 1月22日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

F I

H 0 1 L 21/762
21/20
27/12

H 0 1 L 21/76
21/20
27/12

D

F

審査請求 未請求 請求項の数27 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願平10-160221

(22) 出願日 平成10年(1998) 6月9日

(31) 優先権主張番号 08/878225

(32) 優先日 1997年6月18日

(33) 優先権主張国 米国 (U S)

(71) 出願人 390009531

インターナショナル・ビジネス・マシー
ズ・コーポレイション

INTERNATIONAL BUSIN
ESS MACHINES CORPO
RATION

アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州
アーモンク (番地なし)

(72) 発明者 マーク・エイ・ジェイソ

アメリカ合衆国 20109 バージニア州
マネイツサス エイビーティ101 ダブル
ツリー コート 8126

(74) 代理人 弁理士 坂口 博 (外1名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体装置およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 SOI/バルク・ハイブリッド半導体基板を提供する。

【解決手段】 SOIである領域120と、バルクである領域122とを有する半導体デバイスである。単結晶半導体領域が設けられる。この領域内に、導電性スペーサ124を設けて、SOI領域を、グランドに電氣的に接続して、フローティング・ボディ効果を克服する。さらに、絶縁性スペーサ126を導電性スペーサの表面に形成して、SOI領域をバルク領域から電氣的に分離することができる。これら両領域を作製する方法では、エピタキシャル成長される単結晶バルク領域は、犠牲研磨層が付着されているので、選択的に成長させる必要はない。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 (a) ほぼ平坦な表面を有する単結晶基板と、

(b) 前記平坦表面上にあり、絶縁体領域上に半導体を有する第 1 の表面領域と、

(c) 前記平坦表面上にあり、単結晶領域である第 2 の表面領域と、

(d) 前記絶縁体領域上の半導体を前記基板に接続する、前記絶縁体領域上の半導体の周囲の第 1 の部分にのみ形成された導電性スパーサとを備え、前記スパーサの抵抗率は、スパーサが接触するすべての半導体領域の抵抗率よりもかなり低い、ことを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】 前記単結晶基板は、シリコン・ウェハであることを特徴とする請求項 1 記載の半導体装置。

【請求項 3】 前記導電性スパーサは、アルミニウム、タングステン、ドーパトポリシリコン、真性ポリシリコン、銅、アルミニウム・銅、チタン、ケイ化チタン、ケイ化ニッケル、ケイ化コバルトよりなる群から選ばれた材料であることを特徴とする請求項 1 記載の半導体装置。

【請求項 4】 前記第 2 の表面領域は、エピタキシャル成長されたシリコン材料であることを特徴とする請求項 1 記載の半導体装置。

【請求項 5】 前記第 1 の表面領域および前記第 2 の表面領域上に、複数のデバイスとさらに備え、前記第 1 の表面領域上の複数のデバイスの高電圧応用に対し、前記絶縁体領域上の半導体の全周囲に、前記導電性スパーサが形成されていることを特徴とする請求項 1 記載の半導体装置。

【請求項 6】 前記絶縁体領域上の半導体の周囲の第 2 の部分にのみ形成された絶縁性スパーサとさらに備え、前記絶縁性スパーサは、前記第 1 の表面領域を、前記周囲の第 2 の部分において前記第 2 の表面領域から絶縁的に分離することを特徴とする請求項 1 記載の半導体装置。

【請求項 7】 前記第 1 の表面領域は、前記第 1 の部分または第 2 の部分ではなく、前記周囲の残りの部分において前記第 2 の表面領域に直接に接触することを特徴とする請求項 6 記載の半導体装置。

【請求項 8】 前記周囲の第 1 の部分は、全周囲であることを特徴とする請求項 1 記載の半導体装置。

【請求項 9】 前記周囲の第 1 の部分は、前記周囲の一部であり、前記第 1 の表面領域は、前記周囲の残りの部分において前記第 2 の表面領域に直接に接触することを特徴とする請求項 1 記載の半導体装置。

【請求項 10】 前記第 2 の表面領域は、前記平坦表面と実質的に同じ結晶構造を有することを特徴とする請求項 1 記載の半導体装置。

【請求項 11】 (a) ほぼ平坦な表面を有する単結晶基板と、

(b) 前記平坦表面上にあり、絶縁体領域上に半導体を

有する第 1 の表面領域と、

(c) 前記平坦表面上にあり、前記平坦表面と実質的に同じ結晶構造を有する単結晶領域である第 2 の表面領域と、

(d) 前記絶縁体領域上の半導体を前記基板に接続する、前記絶縁体領域上の半導体の周囲の第 1 の部分にのみ形成された導電性スパーサとを備え、前記スパーサの抵抗率は、スパーサが接触するすべての半導体領域の抵抗率よりもかなり低い、

(e) 前記導電性スパーサ上の、前記半導体の周囲の選択された部分に形成された絶縁性スパーサを備え、前記絶縁体領域上の半導体を、第 2 の表面領域である単結晶領域から電気的に分離する、ことを特徴とする半導体装置。

【請求項 12】 前記単結晶基板は、シリコン・ウェハであることを特徴とする請求項 11 記載の半導体装置。

【請求項 13】 前記導電性スパーサは、アルミニウム、タングステン、ドーパトポリシリコン、真性ポリシリコン、銅、アルミニウム・銅、チタン、ケイ化チタン、ケイ化ニッケル、ケイ化コバルトよりなる群から選ばれた材料であることを特徴とする請求項 11 記載の半導体装置。

【請求項 14】 前記第 2 の表面領域は、エピタキシャル成長されたシリコン材料であることを特徴とする請求項 11 記載の半導体装置。

【請求項 15】 前記第 1 の表面領域および前記第 2 の表面領域上に、複数のデバイスとさらに備え、前記第 1 の表面領域上の複数のデバイスの高電圧応用に対し、前記絶縁体領域上の半導体の全周囲に、前記導電性スパーサが形成されていることを特徴とする請求項 11 記載の半導体装置。

【請求項 16】 前記絶縁体領域上の半導体の周囲の第 2 の部分にのみ形成された絶縁性スパーサとさらに備え、前記絶縁性スパーサは、前記第 1 の表面領域を、前記周囲の第 2 の部分において前記第 2 の表面領域から絶縁的に分離することを特徴とする請求項 11 記載の半導体装置。

【請求項 17】 前記第 1 の表面領域は、前記第 1 の部分または第 2 の部分ではなく、前記周囲の残りの部分において前記第 2 の表面領域に直接に接触することを特徴とする請求項 16 記載の半導体装置。

【請求項 18】 前記周囲の第 1 の部分は、全周囲であることを特徴とする請求項 11 記載の半導体装置。

【請求項 19】 前記周囲の第 1 の部分は、前記周囲の一部であり、前記第 1 の表面領域は、前記周囲の残りの部分において前記第 2 の表面領域に直接に接触することを特徴とする請求項 11 記載の半導体装置。

【請求項 20】 半導体装置を製造する方法において、

(a) ほぼ平坦な表面を有する単結晶基板を設ける工程と、

(b) 前記単結晶基板に第1の表面領域を形成する工程とを含み、前記第1の表面領域は、周囲を有する絶縁体領域上の半導体であり、

(c) 薄い研磨停止層を付着する工程と、

(d) 犠牲層を付着する工程と、

(e) 前記犠牲層に開口を形成して、前記薄い研磨停止層の部分を露出させる工程と、

(f) バルク基板の上部に、開口をエッチングする工程と、

(g) 少なくとも前記薄い研磨停止層のレベルまで、単結晶半導体材料を成長させる工程と、

(h) 前記単結晶半導体材料を、前記薄い研磨停止層まで研磨する工程と、を含むことを特徴とする製造方法。

【請求項21】前記第1の表面領域を、高ドーズ量の酸素の高エネルギー注入によって形成し、前記工程(f)の後であって、前記工程(g)の前に、さらに、前記バルク基板の上部をエッチングして、遷移領域を除去する工程と、を含むことを特徴とする請求項20記載の製造方法。

【請求項22】前記単結晶半導体の成長を、非選択的に行うことを特徴とする請求項20記載の製造方法。

【請求項23】前記単結晶半導体材料の研磨は、前記犠牲層までの第1の研磨工程と、前記薄い研磨停止層までの第2の研磨工程とを含むことを特徴とする請求項22記載の方法。

【請求項24】前記単結晶半導体材料を、前記犠牲層の中間点まで成長させることを特徴とする請求項20記載の方法。

【請求項25】前記工程(f)の後であって、前記工程(g)の前に、さらに、

前記絶縁領域上の半導体の周囲の第1の部分に、第1のスペーサを選択的に形成する工程と、

含むことを特徴とする請求項20記載の方法。

【請求項26】スペーサの材料を、導電性スペーサ材料、絶縁性スペーサ材料、上面に絶縁スペーサ材料を有する導電性スペーサ材料からなる群から選択することを特徴とする請求項25記載の方法。

【請求項27】前記周囲の第1の部分にスペーサを形成した後、

前記周囲の第2の部分に第2のスペーサを選択的に形成する工程と、

さらに含むことを特徴とする請求項26記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、一般的には、半導体デバイスに関し、具体的には、バルクチップ領域とSOI(Silicon on insulator)領域(SOIの選ばれた領域は、ウェハに電気的に接続され、フローティング・ボディ問題を軽減する)を有する半導体基板とその作製方法に関する。

【0002】

【従来の技術】通常のまたはバルク半導体デバイスは、P形またはN形材料よりなるウェルを、いずれかの導電形のウェル内に注入することによって、半導体材料内に作製される。したがって、ゲートおよびソース/ドレイン拡散は、通常の既知のプロセスを用いて作製される。これらのプロセスは、金属酸化物半導体(MOS)電界効果トランジスタすなわちFETとして知られているデバイスを作製する。チップがP形およびN形材料を用いる場合には、デバイスは相補形金属酸化物半導体(CMOS)として知られている。これらデバイスの各々は、回路の遅延を避けるために、互いに電気的に分離されなければならない。比較的大きい値の表面積が、種々のFETの電気的分離に必要とされる。このことは、サイズの低減および集積度の増大という現在の傾向よりすれば、望ましくない。さらに、寄生パスおよび接合キャパシタンスの問題が、他のFETおよびバルク基板に対する、ソース/ドレイン拡散の物理的近似の故に、また生じ得る。これらの問題は、また、より大きい集積度に必要サイズにスケールダウンしようとするときに、困難を生じる。さらに、サブ・スレッショルド・スロープおよび基板感度は、低電圧応用のためにバルクCMOS技術をスケールアップすることに困難を生じさせる。

【0003】これらの問題进行处理するために、SOI(Silicon on insulator)が、一般的になってきた。しかし、SOIは、自己加熱、静電気放電感受性、低ブレイクダウン電圧、ダイナミック・フローティング・ボディ効果(これは、ホスゲート・デバイス、および厳密なスレッショルド電圧制御を要求するデバイスに対し問題を生じる)に悩まされている。フローティング・ボディ効果は、次のような場合に発生する。すなわち、デバイスのボディが一定の電位に接続されておらず、したがってデバイスが、デバイスの履歴に基づいて電荷を帯びる場合である。特に、ダイナミック・ランダムアクセス・メモリ(DRAM)では、フローティング・ボディ効果は、特に有害となる。というのは、パス・トランジスタが“オフ”状態に留まり、記憶キャパシタからの電荷漏洩を防止することは重要であるからである。SOIに固有の他の問題は、SOIの固有の目的が接合キャパシタンスを低減することであるが故に、大きな値のキャパシタの形成(すなわち、減結合応用)が、非常に困難であることである。さらに、半導体の薄い層は、静電気放電(ESD)デバイスのための低抵抗放電パスの作製を難しくする。

【0004】これらの欠点の故に、最善のシナリオは、高性能支持デバイスのためのSOIの領域を、低漏洩メモリアレイのための隣接バルク・デバイスと組み合わせることであることが提案されている。しかし、SOI領域とバルク領域の両方を最良に形成することは難しい。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明は、SOI（バルク・ハイブリッド半導体基板を提供する。この基板は、上面を有する単結晶基板と、前記上面上にあり、SOI領域を備える第1の表面領域と、前記上面上にあり、前記基板と実質的に同じ結晶構造を有する単結晶領域を備える第2の表面領域と、SOI領域の周囲の一部にのみ形成され、SOIの半導体を基板に電気的に接続する導電性電極とを備え、この導電性電極の抵抗率は、電極が接触するすべての半導体領域の抵抗率よりもかなり小さい。他の態様によれば、導電性電極は、初めに導電性スパースを形成し、続いて導電性電極の表面に絶縁性スパースを設けることによって、バルク領域から電気的に分離される。

【0006】ハイブリッド半導体基板は、初めに、バルク半導体基板を有する標準的なSOIウェハを設け、基板の上面に酸化物の層を形成し、酸化物層の上面に単結晶半導体材料の薄い層を形成することによって、製造することができる。窒化シリコンのような研磨停止層の薄い層を付着し（5～10 nm）、続いて、犠牲材料の層を付着する。この犠牲層は、二酸化シリコンのような研磨停止層（100 nm）に対し選択的にエッチングすることができる。酸化物層に開口をパターンニングし、窒化物、SOI、バルク酸化物をエッチングし、基板の表面で停止させる。スパース材料を、全表面に付着し、続いて反応性イオンエッチバックして、開口の側壁上にスパースを形成する。次に、単結晶シリコンを、エピタキシャル成長させる。次に、全構造の表面を、化学機械研磨によって平坦化する。単結晶エピタキシャル・シリコンの領域およびSOI領域を処理して、平坦面上に適切なデバイス形成することができる。

【0007】したがって、フォトグラフィック焦点深度の問題から生じるトポグラフィ問題を有することなしに、バルク、SOIハイブリッドを形成するために、バルク・デバイスおよびSOIデバイスを平坦面上に形成できることが本発明の利点である。

【0008】本発明の方法は、デバイスの要件に応じて、分離または接続を可能にする領域を選択的に形成する能力を与える。

【0009】さらに本発明の他の利点は、SOIデバイスを、基板またはグラウンドに電気的に接続して、フローティング・ボディ効果を排除し、静電気放電デバイスの有効性を増大できることである。

【0010】本発明の多くの他の利点および特徴は、以下の説明から容易に明らかとなるであろう。

【0011】

【発明の実施の形態】図1に示すように、標準的なSOI基板が与えられる。この標準的なSOIは、ほぼ平坦な面を有する単結晶半導体であり、平坦面上の第1の表面領域における絶縁層14および薄い半導体層16と、平坦面上の第2の表面領域におけるバルク領域12

とを有している。バルク領域12は、平坦面とはほぼ同じ結晶構造を有する単結晶領域である。絶縁層14は、典型的には酸化シリコンであり、単結晶半導体材料は通常はシリコンである。このSOI基板は、次のように種々に製造することができる。すなわち、酸素注入シリコン（silicon implanted with oxide, SIMOX）であり、バルク・ウェハが高ドーパジ量の酸素で高エネルギー注入されている。接合およびエッチバック（BE（bond and etch back）-SOI）であり、2つのバルク・ウェハが表面上に成長した酸化物を有し、ドーパント・プロファイルは、ウェハの1つに形成されてマウ層として働き、2つの酸化物表面は互いに接合され、ウェハの1つはマウ・ドーパント層にまでエッチバックされる。または、“スマートカット（smart cut）”として知られている方法であり、ウェハの1つは、第1のウェハが第2のウェハに接合される前に、本素が注入され、第1のウェハおよび第2のウェハが互いに接合され、ウェハの1つの過剰なシリコンが、適切なレベルにクラッキングを生じさせるシリコン構造内の水素を用いて、あるいはSOIを作製する他の適切な手段によって、クラック・オフされる。SOI基板が形成されると、窒化シリコンよりなる薄い研磨停止層18（典型的に、約5 nm～約10 nm）が、シリコンの薄層上に付着される（図2参照）。次に、犠牲層、この場合、典型的に約100 nmの厚さの酸化物層20が、図2に示すように、薄い窒化物層18上に付着される。酸化物層20は、続いて成長するエピタキシャル（エピ）シリコンに対し、バルク領域を与える働きをする。このバルク領域は、窒化物層上のエピ・オーバーコースを避けて、後述するように、アレイ・ブロックのエッジにおける結晶品質を改善する。

【0012】図3に示すように、普通の方法、典型的にはフォトリソグラフィ材料を用いて領域をフォトリソグラフィ的に定め、定められた領域をエッチングすることによって、酸化物層に開口22が形成される。酸化物層20、窒化物層18、SOI、バルク酸化物層14、16を通して材料がエッチングされ、バルク基板12の上部でエッチングは停止する。これらの開口は、DRAM製品などにおいてアレイ・ブロックを形成する。窒化物のような絶縁性スパース、またはポリシリコン24のような導電性スパースを、絶縁領域上の半導体の周囲部分の選ばれた位置に形成することができる。導電性スパース24が用いられる場合、これは、SOI領域の半導体16を、基板に電気的に接続する働きをする。というのは、スパースの抵抗率は、スパースが接触するすべての半導体領域の抵抗率よりもかなり小さいからである。導電性スパースの代表的な材料は、ドーパントポリシリコン、真性ポリシリコン、銅、アルミニウム・銅、チタン、ケイ化チタン、ケイ化ニッケル、ケイ化コバルトを含むが、

これらに限定されるものではない。スペーサ24は、既知の方法を用いて、所望のスペーサ材料の層を付着し、この材料を直接にエッチバックして形成する。スペーサ24が一方の側に（他方の側ではなく）必要とされるならば、所望のスペーサを保護するためにブロック・マスクを用いることができ、および他のスペーサはエッチングで除去される。

【0013】SIMOX SOIの場合には、シリコン基板の上部をエッチングして、パッド絶縁体と、高ドーパ量の酸素注入によって損傷を受けた単結晶シリコン領域との間の遷移領域を除去して、続くエピ成長のための良好なベースを与えることが望まれる。次に、P型エピ層30が、基板表面から成長される。エピ層30は、選択的または非選択的に成長することができる。成長が非選択的ならば、パッド酸化物層の表面に成長するシリコンを、全表面を研磨することによって除去することができる。非選択成長は、容易に制御できる反応条件および時間節約のために、選ぶことができる。成長条件は、次のように調整される。すなわち、エピ層の上面が、薄い研磨停止層18の上面と少なくとも同じ高さとなるようにする。研磨前の基板は、図3に示されている。

【0014】次に、全基板が研磨されて、図4の構造となる。エピタキシャル成長したシリコン領域の研磨は、酸化物および窒化物の研磨停止層に対して選択的な研磨スラリーの使用を必要とする。研磨パッドは、研磨停止層に対して、エピ層の過剰なリセスを避けるために、研磨パッドは堅いことが好ましい。エピ層が上部酸化物層の上に延びている場合と、研磨プロセスは2回の研磨工程を含む。第1の工程は、研磨停止層として酸化物層を用いて、エピ層を研磨する。これは、エピ層30の表面を、酸化物の表面より下に、典型的にリセスする。酸化物層の前で停止するように、エピ成長を制御できるならば、この第1の工程は不要である。第1の研磨後の第2のエピ研磨は、研磨停止層として窒化物層を用いる。第1の研磨工程に用いられたのと同じパッドおよびスラリーを、第2の研磨工程に用いることができる。この第2の研磨工程は、エピ層30を、窒化物層18の上部に平坦化する。研磨回数は、エピ成長の量で決定される。エピ層18の高さが窒化物停止層18の高さに近くなればなるほど、少ない研磨回数が要求される。均一性と欠陥に対するナーバグローストを考慮した理想的な付着目標は、酸化物停止層の中間点である。エピ層の上面は、窒化物層の上部の数百オングストローム内になければならないので、生じ得るディッシングは小さくしなければならず、SOI領域に対してアレイ領域についての焦点深度の問題を生じてはならない。

【0015】図5に示すように、SOIの領域100は、バルク領域102によって完全に取り囲まれており、バルク領域は、SOI104の領域によって完全に取り囲まれている。第1のまたは導電性のスペーサ10

5は、2つのエッジ、すなわち内側SOI100の周囲の第1の部分に沿って設けられる。第2のまたは絶縁性のスペーサ107は、1つのエッジ、すなわちバルク領域102の周囲の第2の部分に沿って設けられる。周囲の残りの部分においては、エピタキシャル成長シリコンは、SOI領域に直接に接している。図5は、本発明の柔軟性を示すのに役立つ。というのは、これらサブジョンの各々は、いずれのエッジにも利用できるからである。スペーサ・タイプの種々の組合せを採用して、特定のボディ・コンタクト、分離、ヒートシンクといった応用の要件を満足させることができる。例えば、隣接するすべてのSOI領域に接触する開口内に、エピ層を成長させることができる。このことは、開口に隣接するSOI領域へのボディ・コンタクトを与える。このボディ・コンタクトは、パズゲート金属酸化物半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)のような、フローティング・ゲートに寄与する重要な回路に、あるいは、センス増幅器またはスタティック・ランダムアクセス・メモリ(SRAM)セルのような、クロック・マッチング(clock sense matching)を必要とするデバイスに対して、用いられる。全体的に接触されたエピ層は、DRAMアレイまたは非常に低いノイズを要求する応用のようなバルク・デバイスのための接触ボディおよび基板を有する完全に空乏化したSOIデバイスの作製を可能にする。

【0016】SOIのすべてのサイド上の絶縁スペーサは、非接触ボディSOIデバイスが、バルク・デバイスに隣接して構成されることを可能にする。このことは、有害なフローティング・ボディ効果が、典型的には1.5Vより小さい低電圧電源で動作する接地されたソース・デバイスに対して、デバイス安定性の損失を生じるほどには大きくないときに、SOIの最大性能の利点を与える。

【0017】絶縁スペーサをSOIの1つのエッジ上に用い、他のエッジ上にはスペーサがないようにすることができる。この構成は、接触ボディSOI、バルク、互いに接近したフローティング・ゲートSOIデバイスの組合せを形成するレイアウトの柔軟性を与える。

【0018】導電性スパース（金属とすることができる）を、SOI領域のすべてのサイドに設けることができる。この構成は、SOIのボディから基板への非常に低い電気抵抗パスと熱パスとを与える。これは、ボディ電流を比較的に大きくすることのできる高電圧応用に対し安定性を与えるのに有用である。このことは、また、エピ層が成長してSOI領域に接触する構成に比べて、SOIに対し改善された電力消費能力を与える。

【0019】他の構成を図6に示す。導電性スペーサ124を形成して、SOI領域120から基板への非常に低抵抗のパスをまず最初に与え、絶縁性スペーサ126を導電性スパース124の上に形成して、SOI領域1

20と隣接するバルク・デバイス領域122との間に絶縁体分離を与える。絶縁性スペーサ126を、導電性スペーサ124が存在しない周囲の選ばれた部分に、同一工程で作製することができ、導電性スペーサ124が存在する周囲の選ばれた部分に作製しないようにすることができる。これは、種々のパラメトリアル・デバイスの所望の構造および機能に基づいて行われる。エピ層から絶縁的に分離されつつ、基板へ電氣的に接触される部分を含む能力は、低ノイズおよびアナログ・デジタル組合せ応用にとって、有用であり重要である。

【0020】本発明を、好適な実施例に基づいて特に説明したが、当業者であれば、本発明の趣旨と範囲から逸脱することなく、変更、変形が可能であることがわかる。

【0021】まとめとして、本発明の構成に関して以下の事項を開示する。

- (1) (a) ほぼ平坦な表面を有する単結晶基板と、
- (b) 前記平坦表面上にあり、絶縁体領域上に半導体を有する第1の表面領域と、(c) 前記平坦表面上にあり、単結晶領域である第2の表面領域と、(d) 前記絶縁体領域上の半導体を前記基板に接続する、前記絶縁体領域上の半導体の周囲の第1の部分にのみ形成された導電性スペーサとを備え、前記スペーサの抵抗率は、スペーサが接触するすべての半導体領域の抵抗率よりもかなり低い、ことを特徴とする半導体装置。
- (2) 前記単結晶基板は、シリコン・ウェハであることを特徴とする上記(1)に記載の半導体装置。
- (3) 前記導電性スペーサは、アルミニウム、タンゲステン、ドーフトポリシリコン、真性ポリシリコン、銅、アルミニウム-銅、チタン、ケイ化チタン、ケイ化ニッケル、ケイ化コバルトよりなる群から選ばれた材料であることを特徴とする上記(1)に記載の半導体装置。
- (4) 前記第2の表面領域は、エピタキシャル成長されたシリコン材料であることを特徴とする上記(1)に記載の半導体装置。
- (5) 前記第1の表面領域および前記第2の表面領域上に、複数のデバイスをさらに備え、前記第1の表面領域上の複数のデバイスの高電圧応用に対し、前記絶縁体領域上の半導体の全周囲に、前記導電性スペーサが形成されていることを特徴とする上記(1)に記載の半導体装置。
- (6) 前記絶縁体領域上の半導体の周囲の第2の部分にのみ形成された絶縁性スペーサをさらに備え、前記絶縁性スペーサは、前記第1の表面領域を、前記周囲の第2の部分において前記第2の表面領域から絶縁的に分離することを特徴とする上記(1)に記載の半導体装置。
- (7) 前記第1の表面領域は、前記第1の部分または第2の部分ではなく、前記周囲の残りの部分において前記第2の表面領域に直接に接触することを特徴とする上記(6)に記載の半導体装置。

(8) 前記周囲の第1の部分は、全周囲であることを特徴とする上記(1)に記載の半導体装置。

(9) 前記周囲の第1の部分は、前記周囲の一部であり、前記第1の表面領域は、前記周囲の残りの部分において前記第2の表面領域に直接に接触することを特徴とする上記(1)に記載の半導体装置。

(10) 前記第2の表面領域は、前記平坦表面と実質的に同じ結晶構造を有することを特徴とする上記(1)に記載の半導体装置。

(11) (a) ほぼ平坦な表面を有する単結晶基板と、(b) 前記平坦表面上にあり、絶縁体領域上に半導体を有する第1の表面領域と、(c) 前記平坦表面上にあり、前記平坦表面と実質的に同じ結晶構造を有する単結晶領域である第2の表面領域と、(d) 前記絶縁体領域上の半導体を前記基板に接続する、前記絶縁体領域上の半導体の周囲の第1の部分にのみ形成された導電性スペーサとを備え、前記スペーサの抵抗率は、スペーサが接触するすべての半導体領域の抵抗率よりもかなり低い、(e) 前記導電性スペーサ上の、前記半導体の周囲の選ばれた部分に形成された絶縁性スペーサを備え、前記絶縁体領域上の半導体を、第2の表面領域である単結晶領域から電氣的に分離する、ことを特徴とする半導体装置。

(12) 前記単結晶基板は、シリコン・ウェハであることを特徴とする上記(11)に記載の半導体装置。

(13) 前記導電性スペーサは、アルミニウム、タンゲステン、ドーフトポリシリコン、真性ポリシリコン、銅、アルミニウム-銅、チタン、ケイ化チタン、ケイ化ニッケル、ケイ化コバルトよりなる群から選ばれた材料であることを特徴とする上記(11)に記載の半導体装置。

(14) 前記第2の表面領域は、エピタキシャル成長されたシリコン材料であることを特徴とする上記(11)に記載の半導体装置。

(15) 前記第1の表面領域および前記第2の表面領域上に、複数のデバイスをさらに備え、前記第1の表面領域上の複数のデバイスの高電圧応用に対し、前記絶縁体領域上の半導体の全周囲に、前記導電性スペーサが形成されていることを特徴とする上記(11)に記載の半導体装置。

(16) 前記絶縁体領域上の半導体の周囲の第2の部分にのみ形成された絶縁性スペーサをさらに備え、前記絶縁性スペーサは、前記第1の表面領域を、前記周囲の第2の部分において前記第2の表面領域から絶縁的に分離することを特徴とする上記(11)に記載の半導体装置。

(17) 前記第1の表面領域は、前記第1の部分または第2の部分ではなく、前記周囲の残りの部分において前記第2の表面領域に直接に接触することを特徴とする上記(16)に記載の半導体装置。

(18) 前記周囲の第1の部分は、全周囲であることを特徴とする上記(11)に記載の半導体装置。

(19) 前記周囲の第1の部分は、前記周囲の一部であり、前記第1の表面領域は、前記周囲の残りの部分において前記第2の表面領域に直接に接触することを特徴とする上記(11)に記載の半導体装置。

(20) 半導体装置を製造する方法において、(a)ほぼ平坦な表面を有する単結晶基板を設ける工程と、

(b) 前記単結晶基板に第1の表面領域を形成する工程とを含み、前記第1の表面領域は、周囲を有する絶縁体領域上の半導体であり、(c) 薄い研磨停止層を付着する工程と、(d) 犠牲層を付着する工程と、(e) 前記犠牲層に開口を形成して、前記薄い研磨停止層の部分を露出させる工程と、(f) バルク基板の上部に、開口をエッチングする工程と、(g) 少なくとも前記薄い研磨停止層のレベルまで、単結晶半導体材料を成長させる工程と、(h) 前記単結晶半導体材料を、前記薄い研磨停止層まで研磨する工程と、を含むことを特徴とする製造方法。

(21) 前記第1の表面領域を、高ドーズ量の酸素の高エネルギー注入によって形成し、前記工程(f)の後であって、前記工程(g)の前に、さらに、前記バルク基板の上部をエッチングして、遷移領域を除去する工程を含むことを特徴とする上記(20)に記載の製造方法。

(22) 前記単結晶半導体の成長を、非選択的に行うことを特徴とする上記(20)に記載の製造方法。

(23) 前記単結晶半導体材料の研磨は、前記犠牲層までの第1の研磨工程と、前記薄い研磨停止層までの第2の研磨工程とを含むことを特徴とする上記(22)に記載の方法。

(24) 前記単結晶半導体材料を、前記犠牲層の中間点まで成長させることを特徴とする上記(20)に記載の方法。

(25) 前記工程(f)の後であって、前記工程(g)の前に、さらに、前記絶縁領域上の半導体の周囲の第1の部分に、第1のスペーサを選択的に形成する工程を、

含むことを特徴とする上記(20)に記載の方法。

(26) スペーサの材料を、導電性スペーサ材料、絶縁性スペーサ材料、上面に絶縁スペーサ材料を有する導電性スペーサ材料からなる群から選択することを特徴とする上記(25)に記載の方法。

(27) 前記周囲の第1の部分にスペーサを形成した後、前記周囲の第2の部分に第2のスペーサを選択的に形成する工程を、さらに含むことを特徴とする上記(26)に記載の方法。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の方法を実施する第1の工程の略断面図である。

【図2】 本発明の方法を実施する第2の工程の略断面図である。

【図3】 本発明の方法を実施する第3の工程の略断面図である。

【図4】 本発明の方法を実施する第4の工程の略断面図である。


【図5】 本発明の半導体装置の略上面図である。

【図6】 本発明による他の半導体装置の略断面図である。


【符号の説明】

- 10 SOI
- 12 バルク領域
- 14 絶縁層
- 16 半導電性層
- 18 窒化物層(研磨停止層)
- 20 酸化物層(犠牲層)
- 22 開口
- 24 スペーサ
- 30 P形エピ層
- 100, 104, 120 SOI領域
- 102 バルク領域
- 105, 124 導電性スペーサ
- 107, 126 絶縁性スペーサ
- 122 バルク・デバイス領域


【図1】




【図2】




【図 3】




【図 5】



【図 4】



【図 6】



フロントページの続き

(72) 発明者 ジャック・エイ・マンデルマン
アメリカ合衆国 12582 ニューヨーク州
ストームヴィル ジャミイ レーン 5

(72) 発明者 ウィリアム・アール・トンティ
アメリカ合衆国 05452 バーモント州
エセックス ジャンクション ブルーステ
ム ロード 4

(72) 発明者 マシュー・アール・ワードマン
アメリカ合衆国 10541 ニューヨーク州
マホバック サイカモア ロード 32